



## Izstrādājuma datu lapa 2000-2-2

Lapa 1 no 3 / Uz: 04.2014.

Sertifikāta numurs: 1724 - CPD - 041101



Izstrādājuma tirdzniecības nosaukums: **MONOPLEX SBS PV 250 S5 ar slānekli**  
**Kausējama elastomēra bitumena membrāna**

Izstrādājuma numurs 11956

Izstrādājuma specifikācija: DIN EN 13707

Garums, platums: 5,00 x 1,00 m  
Biezums: 5,00 mm  
Pārklājuma tips: Elastomēra bitumens  
Šķīstošs saturs: Neattiecas  
Stiegrojums: Poliesterā šķiedra  
Minimālā stiegrojuma masa: 250 g/m<sup>2</sup>

Kausējama polimērbītumena membrāna ar poliesterā šķiedras armējumu – izmanto kā hidroizolācijas virskārtu.

Īpašības atbilstoši DIN EN 13707	Pārbaudes metode	Mērvienība	Norma
Redzami defekti	DIN EN 1850-1	–	Nav redzamu defektu
Garums	DIN EN 1848-1	m	≥ 5,00
Platums	DIN EN 1848-1	m	≥ 1,00
Taisnums	DIN EN 1848-1	mm/10 m	≤ 20
Laukuma vienības masa	DIN EN 1849-1	kg/m <sup>2</sup>	Nepārbaudāms rezultāts
Biezums	DIN EN 1849-1	mm	5,00±0,20 abs.
Ūdens necaurlaidība pie pārbaudes spiediena 200 kPa	DIN EN 1928 B metode	–	Atbilst
Ārējā uguns iedarbība	DIN V ENV 1187	–	Skatīt sistēmas pārbaudi
Reakcija uz ūdeni	DIN EN ISO 11925-2	–	Klase E saskaņā ar DIN EN 13501-1
Ūdens necaurlaidība pēc spriegojuma zemās temperatūrās	DIN EN 13897	–	Nepārbaudāms rezultāts
Savienojuma lobišanās noturība	DIN EN 12316-1	N/50 mm	Nepārbaudāms rezultāts



## Izstrādājuma datu lapa 2000-2-2

Lapa 2 no 3 / Uz: 04.2014.

Sertifikāta numurs: 1724 - CPD - 041101



Īpašības atbilstoši DIN EN 13707	Pārbaudes metode	Mērvienība	Norma
Savienojuma bīdes noturība	DIN EN 12317-1	N/50 mm	Nepārbaudāms rezultāts
Stiepes īpašības: maksimālais stiepes spēks	DIN EN 12311-1	N/50 mm	1000/900±20%
Stiepe: Pagarināšanās	DIN EN 12316-1	%	35/40±20%
Triecienizturība	DIN EN 12691	mm	Nepārbaudāms rezultāts
Statiskās slodzes pretestība	DIN EN 12730	kg	Nepārbaudāms rezultāts
Pārraušanas pretestība (naglas trieciens)	DIN EN 12310-1	N	Nepārbaudāms rezultāts
Sakņu iespiešanās pretestība	DIN EN 13948	–	–
Izmēru stabilitāte	DIN EN 1107-1	%	–
Formas stabilitāte pie cikliskām temperatūras maiņām	DIN EN 1108	%	Nepārbaudāms rezultāts
Elastība zemās temperatūrās	DIN EN 1109	°C	≤-15
Siltumizturība	DIN EN 1110	°C	≥+100
Mākslīgā vecināšana DIN EN 1296	DIN EN 1109 vai DIN EN 1110	°C °C	Nepārbaudāms rezultāts Nepārbaudāms rezultāts
Granulu saķere ar virsslāni	DIN EN 12039	%	–
Tvaika caurlaidība	DIN EN 1931	–	–

### **Informācija klientiem:**

Mērkis:

**MONOPLEX SBS PV 250 S5 ir kausējama polimērbītumena membrāna. Veicot jumta plaknes ieklāšanu, šo membrānu izmanto ūdensnecaurlaidīgā slāņa veidošanai jebkurā leņķī, bet, ieklājot kopā ar citām polimērbītumena membrānām vai bītumena apakšslāņa membrānām, to izmanto jumta izolācijas virskārtas veidošanai.**

Lūdzu, pievērsiet uzmanību slīpuma leņķim un ekspluatācijas prasībām!



## Izstrādājuma datu lapa 2000-2-2

Lapa 3 no 3 / Uz: 04.2014.

Sertifikāta numurs: 1724 - CPD - 041101



### Lietošana:

MONOPLEX SBS PV 250 S5 pielieto atbilstoši valstī spēkā esošajiem noteikumiem saistībā ar jumtu blīvējumu. Visu membrānu uzkausē ar vismaz 8 cm pārslaidumu. Mehāniskas nostiprināšanas gadījumā pārslaidumam jābūt apmēram 12 cm.

### Ieteikums:

Tā kā membrānai ir termoplastisks slānis, to nedrīkst pārkarstēt.

Membrāna, kas vaļīgi ieklāta vai nostiprināta ar atstātiem nepielīmētiem/nepiekausētiem laukumiem vai līnijām, kam uzkausēti/uzlīmēti nākamie slāņi, var sākt krokoties – it īpaši zemās āra vai virsmas temperatūrās.

Lūdzam ņemt vērā, ka lietderīgās izmantošanas laikā granulu krāsa atmosfēras un citas ārējās iedarbības rezultātā var mainīties.

### Kīmiskā noturība:

MONOPLEX SBS PV 250 S5 ir ūdensizturīga, kā arī noturīga pret sāļu šķīdumiem ūdenī, neoksidējošu skābju un bāzu šķīdumiem. Alifātiskie un aromātiskie oglekļaūdeņraži, kā arī hloroglekļaūdeņraži, izplūdušas eļļas un smērvielas **MONOPLEX SBS PV 250 S5**.

### Glabāšana:

Uzglabāt vertikāli vēsā un sausā vietā.

### Drošības datu lapa:

Papildu drošības datu lapa ir pieejama pēc pieprasījuma.